

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытаня	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение		
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры	ISO 10545 - 2	≥ 95%		
	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit Вид поверхности				
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина			W	± 0,5% ± 1,5 mm
				10 test	± 0,5% ± 1,5 mm
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина				± 5% ± 0,5 mm
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолнейность кромок				± 0,5% ± 1,5 mm
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,5% ± 1,5 mm			
Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскостность		± 0,5% ± 1,5 mm			
	Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen Вариация оттенка		 L2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE VERÄNDERUNG GERINGE ABWEICHUNG НЕБОЛЬШАЯ ИЗМЕНЕНИЕ		
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,1 % Bla GL		
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый		
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый		
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS ≥ 6		
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурированной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Piombo, Nero: Classe 3 Class 3 Classe 3 Gruppe 3 Класс 3 Beige, Argento: Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4 Bianco: Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5		
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreineriger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe A Class A Classe A Gruppe A Класс A		
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам		Classe LA - HA Class LA - HA Classe LA - HA Gruppe LA - HA Класс LA - HA		
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурированной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5		
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Çarpuzka	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N	
	Caratteristiche antiscivolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения	DIN 51130 (no Silk)	R10	R11	
		B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (no Silk)	0,40 ≤ M ≤ 0,74		
		DIN 51097 (no Silk)	Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C	
		DCOF Acu Test (no Silk)	M ≥ 0,42		
		Pendulum Australiano AS 4586 (no Silk)	R10: Classe P3 Class P3 Classe P3 Gruppe P3 Класс P3	R11: Classe P4 Class P4 Classe P4 Gruppe P4 Класс P4	
Pendulum Britannico BS 7976 (no Silk)	PTV > 36 wet				