



	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften		Metodo di prova / Standard of test / Norme du test / Testnorm	Valore medio / Mean value / Valeur moyenne / Mittelwert	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen		ISO 10545 - 2	6 mm / 9,5 mm	
	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit			≥ 95%	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	W		± 0,5% ± 1,5 mm	
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	10 test		± 0,5% ± 1,5 mm	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit			± 0,5% ± 1,5 mm	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit			± 0,3% ± 1,5 mm	
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit		ISO 10545-2	± 0,3% ± 1,5 mm	
	Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen			V3	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme		ISO 10545 - 3	E ≤ 0,3 % Bla GL	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		ISO 10545 - 12	Ingelivo Fröst proof Ingeliv Fröstsicher	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit		ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala)		EN 101	MOHS ≥ 6 Silk: MOHS ≥ 5	
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen		ISO 10545 - 7	Classe 4-5 Class 4-5 Classe 4-5 Gruppe 4-5	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger		ISO 10545 - 13	Classe A Class A Classe A Gruppe A	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen			Classe LA - HA Class LA - HA Classe LA - HA Gruppe LA - HA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen		ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N	
	Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient		DIN EN 16165 ANNEX B (lapp/silk/velvet)	R10	Silk /Velvet : R9
			B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (no lux/lapp/silk/velvet)	0,40 ≤ μ ≤ 0,74	-
			DIN EN 16165 ANNEX A (no lux/lapp/silk/velvet)	Classe A+B Class A+B Classe A Gruppe A+B Knäcc A	Classe A Class A Classe A Gruppe A
			ANSI A 326.3 Acu Test (no lux/lapp/silk/velvet)	μ ≥ 0,42	-